


Lange Schauglasplatten aus **Natron-Kalk-Glas nach DIN 8903** und **Borosilicatglas nach DIN 7081**

Long sight glasses made from **soda lime glass according to DIN 8902** and **borosilicate glass according to DIN 7081**



### Qualitäten / Qualitis

Natron-Kalk-Glas nach DIN 8903	Soda lime glass acc. to DIN 8903
Borosilicatglas nach DIN 7081	Borosilicate glass acc. to DIN 7081

Eigenschaften <i>Characteristics</i>	Druckbeanspruchung <i>Pressure resistance</i>	Temperaturbeanspruchung <i>Temperature resistance</i>
Natron-Kalk-Glas nach DIN 8903 <i>Soda lime glass acc. to DIN 8903</i>	bis 20 bar <i>up to 20 bar</i>	unbegrenzt - bis + 100 °C <i>unlimited - to + 100 °C</i>
Borosilicatglas nach DIN 7081 <i>Borosilicate glass acc. to DIN 7081</i>	bis 100 bar <i>up to 100 bar</i>	unbegrenzt - bis + 280 °C <i>unlimited - to + 280 °C</i>

### Abmessungen für Reflexions- und Transparenschauglasplatte

Dimensions for Reflex and plain sight glasses

Breite / <i>Weidth</i>	Länge / <i>Length</i>							
30	140	165	190	220	250	280	320	340
34	140	165	190	220	250	280	320	340
34	370	400						