


Runde Schauglasplatten in Sondermaßen, z. B nach Zeichnung, für spezielle Anforderungen.

Circular sight glasses, customized, for special requirements



Qualitäten		max. Ø	max. Dicke	Druckbest.	bis ° C	Säuren / Laugenklasse
<i>Glass qualities</i>		<i>max. Ø</i>	<i>max. thickness</i>	<i>pressure</i>	<i>up to °C</i>	<i>acid / alkali class</i>
Natron-Kalk-Glas	<i>Soda lime glass</i>	520	25	ja / yes	150	I / I
Borosilikatglas	<i>Borosilicate glass</i>	520	50	ja / yes	280	I / II
Spiegelglas (Floatglas)	<i>Floatglass</i>	520	25	nein / no	40	I / I
Hochdruckglas LM 51	<i>High-pressure glass LM 51</i>	520	20	ja / yes	150	-
Quarzglas Vycor 7913	<i>Vycor 7913 - quartzglass</i>	300	15	ja / yes	1000	-
Farbglas mundgeblasen	<i>Coloured glass mouth-blown</i>	300	~ 4	nein / no	40	-
Borosilikatglas ungehärtet	<i>Borosilicate gl. not toughened</i>	520	50	nein / no	510	I / II
Robax Glaskeramik	<i>Robax glass ceramic</i>	520	5	nein / no	700	II / II
Quarzglas	<i>Quartz glass</i>	250	50	ja / yes	1000	I / I
Plexi / Makrolon / Acrylglas	<i>Plexi / Makrolon / acrylic glass</i>	500	50	ja / yes	70	-

Weitere Glasbearbeitungen wie: Bohren, Ausschnitte, Facettieren, Sandstrahlen, Verkleben und durch Siebdruck das Glas bedrucken sind selbstverständlich nach Kundenwunsch möglich.

Further machining like boring, segments, faceting, sandblasting, gluing and screen printing of glass is possible according to customers' request.