


Zungenförmige Schauglasplatten in Sondermaßen, z. B nach Zeichnung, für spezielle Anforderungen.

*Circular sight glasses, customized, for special requirements*



Qualitäten		Max. Länge	max. Dicke	Druckbest.	bis ° C	Säuren / Laugenklasse
<i>Glass qualities</i>		<i>max. length</i>	<i>max. thickness</i>	<i>pressure</i>	<i>up to °C</i>	<i>acid / alkali class</i>
Natron-Kalk-Glas	<i>Soda lime glass</i>	1000	25	ja / yes	150	I / I
Borosilikatglas	<i>Borosilicate glass</i>	1000	50	ja / yes	280	I / II
Spiegelglas ( Floatglas )	<i>Floatglass</i>	1000	25	nein / no	40	I / I
Hochdruckglas LM 51	<i>High-pressure glass LM 51</i>	1000	20	ja / yes	150	-
Quarzglas Vycor 7913	<i>Vycor 7913 - quartzglass</i>	300	15	ja / yes	1000	-
Farbglas mundgeblasen	<i>Coloured glass hand-blown</i>	1000	~ 4	nein / no	40	-
Borosilicatglas ungehärtet	<i>Borosilicate glass not toughened</i>	1000	50	nein / no	510	I / II
Robax Glaskeramik	<i>Robax glass ceramic</i>	1000	5	nein / no	700	II / II
Quarzglas	<i>Quartz glass</i>	300	50	ja / yes	1000	I / I
Plexi / Makrolon / Acrylglas	<i>Plexi / Makrolon / acrylic glass</i>	1000	50	ja / yes	70	-

**Weitere Glasbearbeitungen wie: Bohren, Ausschnitte, Facettieren, Sandstrahlen, Verkleben und durch Siebdruck das Glas bedrucken sind selbstverständlich nach Kundenwunsch möglich.**

*Further machining like boring, segments, faceting, sandblasting, gluing and screen printing of glass is possible according to customers' request.*