



Schauglasplatten in Sondermaßen, z. B nach Zeichnung, für spezielle Anforderungen.

Various glasses, customized, for special requirements.



Qualitäten		Max. L x B	max. Dicke	Druckbest.	bis ° C	Säuren / Laugenklasse
Glass qualities		max. l x w	max. thickness	pressure	up to °C	acid / alkali class
Natron-Kalk-Glas	Soda lime glass	500 x 500	25	ja / yes	150	I / I
Borosilikatglas	Borosilicate glass	500 x 500	50	ja / yes	280	I / II
Spiegelglas (Floatglas)	Floatglass	2000 x 1600	25	nein / no	40	I / I
Borosilikatglas ungehärtet	Borosilicate glass not toughened	1500 x 1100	50	nein / no	510	I / II
Hochdruckglas LM 51	High-pressure glass LM 51	Auf Anfrage / on inquiry	20	ja / yes	150	-
Quarzglas Vycor 7913	Vycor 7913 - quartz glass	300 x 300	15	ja / yes	1000	-
Farbglas mundgeblasen	Coloured glass hand-blown	1000 x 740	~ 4	nein / no	40	-
Robax Glaskeramik	Robax glass ceramic	1580 x 890	5	nein / no	700	II / II
Quarzglas	Quartz glass	Auf Anfrage / on inquiry	50	ja / yes	1000	I / I
Plexi / Makrolon / Acrylglas	Plexi / Makrolon / acrylic glass	2000 x 1250	50	ja / yes	70	-

Weitere Glasbearbeitungen wie: Bohren, Ausschnitte, Facettieren, Sandstrahlen, Verkleben und durch Siebdruck das Glas bedrucken sind selbstverständlich nach Kundenwunsch möglich.

Further machining like boring, segments, faceting, sandblasting, gluing and screen printing of glass is possible according to customers' request.